

SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO GABBIODREN® 100-30

Pannello drenante ad alte prestazioni idrauliche / meccaniche

GABBIA METALLICA ESTERNA DI CONTENIMENTO

(valori nominali)

Altezza: 100 cm

Spessore: 30 cm

Lunghezza: 200 cm

Peso pannello: ≥ 16 Kg

Maglia: esagonale doppia torsione tipo 8x10
(EN 10223-3)

Diametro del filo: 2.70 mm (EN 10223-3)

Zincatura: lega di Zinco-Alluminio
(ZN95%.AL5%)

(EN 10244-2 Classe A)

Resistenza media a trazione rete: 55 ± 5
kN/m

(EN 10223-3)



GEOTESSILE DI RIVESTIMENTO

(valori nominali)

geotessile tessuto monofilamento 100% polietilene alta densità

Massa areica: ≥ 130 g/m² (EN ISO 9864)

Diametro efficace di filtrazione O₉₀: 300 μ m ($\pm 90\%$) (EN ISO 12956)

Permeabilità normale al piano Vi_{H50}: 150 l/m²sec (-45) (EN ISO 11058)

Resistenza a trazione long.: 23 kN/m (-4,60) (EN ISO 10319)

Resistenza a trazione trasv.: 12 kN/m (-2,40) (EN ISO 10319)

Allungamento long. max: 35% ($\pm 10,50$) (EN ISO 10319)

Allungamento trasv. max: 20% ($\pm 6,00$) (EN ISO 10319)

Resistenza a punzonamento statico CBR: 2,2 kN (-0,44) (EN ISO 12236)

NUCLEO DRENANTE (TRUCIOLI DI RESINA SINTETICA)

Materia prima: polistirolo non riciclato imputrescibile chimicamente inerte all'acqua

Dimensioni minime trucioli 10x20 mm

PROVE DI LABORATORIO

Il pannello drenante è testato secondo prove di laboratorio per la caratterizzazione delle prestazioni in condizioni di esercizio simulato. Il pannello drenante è in grado di garantire le seguenti prestazioni idrauliche minime certificate da Ente di Ricerca terzo e fornite dal produttore secondo la norma EN ISO 12958 modificata.

Carico Statico applicato σ (kPa)	Gradiente Idraulico i (n)	Portata Q (l/s)	Capacità Drenante q (m ³ /m · s)
2	0,10	4,51	9,02E-03
	0,40	14,12	2,82E-02
	0,60	21,88	4,38E-02
20	0,10	2,25	4,50E-03
	0,40	6,35	1,27E-02
	0,60	8,08	1,62E-02
100	0,10	0,35	6,96E-04
	0,40	1,41	2,82E-03
	0,60	1,75	3,50E-03
200	0,10	0,18	3,66E-04
	0,30	0,48	9,60E-04

Dati derivanti da prove sperimentali di laboratorio eseguite presso il Polo Idraulico e Strutturale dei laboratori ENEL.HYDRO - Milano